

Sika® Tooling Agent N

Состав на водной основе для выравнивания внешней поверхности полиуретановых клеев и герметиков.

Технические характеристики продукта

Химическое основание	Водный раствор поверхностно-активных веществ
Цвет	Бесцветная прозрачная жидкость
Плотность (CQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1))	ок. 1 кг/л
Вязкость ² (CQP 012-1 / DIN 53211; 4 мм)	ок. 15 сек
Температура воспламенения (CQP 007-1 / ISO 13 736)	Не применимо
Температура нанесения	От +5°C до +35°C
Условия хранения	В герметично закрытом контейнере в сухом прохладном месте. Замораживание продукта не допускается.
Срок хранения	12 месяцев

¹⁾ CQP = Внутренняя процедура контроля качества ²⁾ При 23°C и 50% отн. вл.

Описание

Sika® Tooling Agent N – это состав на водной основе, не содержит растворителей. Применяется для внешней обработки швов, выполненных на основе клеевых и герметизирующих полиуретановых материалов линейки Sikaflex®. Sika® Tooling Agent N производится в соответствии с системой обеспечения качества ISO 9001/14001 и входящими в ее состав прикладными программами.

Преимущества продукта

- pH – нейтральный.
- Не оказывает раздражающего воздействия кожу.
- Не оказывает разрушающего воздействия на лакокрасочные покрытия (в т.ч. на водной основе).
- При обработке поверхности неотвержденного герметика не образует его потеков и не вызывает эффекта «травления».

Область применения

Для разглаживания поверхности свеженанесенных клеев - герметиков линейки Sikaflex®. Проведенными испытаниями подтверждено, что состав Sika® Tooling Agent N не оказывает негативного воздействия на окрашенные поверхности. Однако, в наиболее ответственных случаях для подтверждения возможности использования состава Sika® Tooling Agent N (особенно со свеженанесенными лакокрасочными покрытиями и/или материалами на водной основе) накануне применения продукта рекомендуется произвести дополнительное тестирование на совместимость.

Industry



Метод нанесения

Sika® Tooling Agent N распыляется на обрабатываемую поверхность, далее производится разравнивание шва с помощью соответствующего инструмента. Существует, также, другой способ нанесения, при котором используется при выравнивании поверхности инструмент предварительно погружается в Sika® Tooling Agent N. Контейнер с составом должен плотно закрываться сразу после каждого случая его применения.

Окрашивание

Sika® Tooling Agent N содержит небольшие количества растворенных в воде полимеров, которые остаются на поверхности. Они могут быть легко удалены с помощью воды. Для окрашивания разглаженную поверхность Sikaflex® предварительно рекомендуется промыть водой. Это можно сделать, распыляя воду при слабом давлении, сразу после обработки шва.

Хранение

Закрытые контейнеры могут храниться при температуре от +5°C до 25°C в течение 12 месяцев. Упаковка состава используется в течение нескольких недель после ее вскрытия. Разлагающийся состав характеризуется ростом количества микроорганизмов и сопровождается неприятным запахом. В этом случае материал подлежит утилизации.

Дополнительная информация

Рабочие инструкции, разработанные для данной операции, могут уточнять техническую информацию, содержащуюся в настоящем документе. По дополнительному запросу предоставляются следующие документы:

- Сертификат Безопасности на Продукт

Упаковка

Банка	1 л
	5 л
Ведро	60 л

Основание для предоставленных данных

Все технические параметры, приведенные в данном документе, основаны на результатах лабораторных тестов. Реальные их значения при замере могут отличаться по независящим от нас причинам.

Информация по безопасности и охране окружающей среды.

За информацией и рекомендациями, касающимися транспортировки, обращения, хранения и утилизации химических продуктов, переработчику следует обращаться к соответствующему Сертификату безопасности, содержащему данные о физических, экологических, токсикологических и прочих характеристиках, касающихся вопросов безопасности.

Юридические заметки

Информация и детальные рекомендации касательно нанесения и конечного использования Sika продуктов, предоставлены добросовестно и базируются на знаниях и опыте компании Sika и действительны только в случае правильного транспортирования, хранения, нанесения и использования в соответствии с рекомендациями компании Sika. Различия в материале, поверхностях и действительных условиях нанесения и применения не гарантируют надлежащего товарного состояния или пригодности для определенных целей. Также не гарантируется ответственность, возникающая в случае каких либо договорных отношений, выводов полученных из этой информации, из письменных рекомендаций или из других предоставленных источников информации. Пользователь продукта должен самостоятельно протестировать продукт на пригодность для требуемого применения. Sika оставляет за собой право изменять значения характеристик продуктов. Права собственности третьей стороны должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с существующими условиями по продаже и доставке товаров. Пользователь должен всегда руководствоваться последними изданиями Технических Описаний Продукта, которые могут быть предоставлены по запросу.

За дополнительной информацией следует обращаться

www.sika.ch
www.sika.com
www.sika.ru



ООО «Зика»
Отдел Индастри
103006, Россия, Москва
Ул. Малая Дмитровка, 16 стр. 6
Тел. +7 495 771 74 88
Факс +7 495 771 74 80

