

Sika® Primer-209 D

Грунтовка черного цвета для окрашенных поверхностей и пластиков

Технические характеристики

Химическая основа	Пигментированный полиуретановый состав на основе растворителя	
Цвет	Черный	
Плотность (CQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1)	ок. 1,0 кг/л	
Вязкость ² (CQP 029-3 / ISO 3219)	ок. 15 мПа·с	
Температура воспламенения (CQP 007-1 / ISO 13736)	-4 °С	
Содержание твердых веществ	прибл. 30%	
Температура нанесения	15 °С - 35 °С	
Метод нанесения	Аппликатором из губки или войлока	
Расход материала	прибл. 150 мл/м ²	
Время высыхания ^{2,3}	мин:	10 мин
	макс:	24 часа
Условия хранения	Хранить в герметично закрытой упаковке в прохладном сухом месте	
Срок хранения	9 месяцев	

¹) Внутренняя процедура контроля качества

²) При 23°C и 50% относительной влажности

³) Может иметь различные значения при различной температуре применения

Описание

Sika® Primer-209 D – это черная жидкая грунтовка, которая отвердевает под воздействием атмосферной влаги. Материал специально разработан для подготовки окрашенных поверхностей и пластиков перед нанесением полиуретановых клеев линейки Sikaflex®.

Sika® Primer-209 D производится в соответствии с системой контроля качества ISO 9001/14001 и входящими в её состав прикладными программами.

Область применения

Грунтовка Sika® Primer-209 D используется для улучшения адгезии клеев линейки Sikaflex® к следующим основаниям:

- Краски

Акриловые волокна;
Алкид / меламина;
Порошковое покрытие;
Масляный лак горячей сушки.

- Пластик

Акрил (полиметилметакрилат)
Поликарбонат
Полистирол
Стеклопластик на основе полиэфирсульфона
Легко перерабатываемый стеклопластик
Акрилонитрил-бутадиенстирол
ПВХ
и т. д.

Из-за индивидуальных особенностей состава каждой поверхности мы рекомендуем проводить предварительное тестирование для каждого типа краски или пластика.

Перед использованием грунтовки на пластиковых поверхностях, подверженных образованию трещин, таких как акрил, поликарбонат или акрилонитрил-бутадиенстирол обращайтесь за консультацией к изготовителю.



Метод нанесения

Поверхность должна быть чистой и сухой. Следует удалить пыль, все пятна жира и масла. Тщательно встряхните банку с Sika® Primer-209 D. Смесительный шарик внутри должен перемещаться свободно и хорошо прослушиваться. Продолжить встряхивать банку в течение минуты.

Грунтовка Sika® Primer –209 D наносится тонким слоем с помощью кисти или фетрового валика. Грунтовку можно наносить только один раз.

Необходимо убедиться, что грунтовка правильно легла на поверхность за одно применение.

Подготовка поверхности и способ нанесения зависят от специфической природы основания и технологии его изготовления. Поэтому все рекомендации должны быть подтверждены предварительными тестами, которые обсуждаются с компанией Sika.

Этот продукт предназначен для использования профессионалами. Перед его использованием должны быть проведены предварительные испытания на адгезию и совместимость материалов.

Важное примечание

Контейнер должен быть плотно закрыт сразу после каждого применения материала.

Не допускается применение загустевшей или расслоившейся грунтовки.

Дополнительная информация

Копии следующих материалов доступны по дополнительному запросу:

- Сертификат Безопасности Продукта

Упаковочная информация

Банка	250 мл
	1000 мл

Основание для предоставленных данных

Все технические параметры, приведенные в данном документе, основаны на результатах лабораторных тестов. Реальные их значения при замере могут отличаться по независящим от нас причинам.

Информация по охране здоровья и безопасности

Для получения более детальной информации об использовании, хранении и утилизации данного продукта следует обращаться к Сертификату Безопасности Продукта, который содержит физические, экологические и другие важные данные.

Юридическое примечание

Информация и детальные рекомендации по нанесению и конечному использованию продуктов Sika носят достоверный характер и базируются на знаниях и опыте компании Sika. Приведенные данные действительны только в случае правильного транспортирования, хранения, нанесения и использования в соответствии с рекомендациями компании Sika. Из-за различий в материалах, поверхностях и действительных условиях нанесения и применения не может гарантироваться надлежащее товарное состояние или пригодность продукта для определенных целей. Также не гарантируется ответственность, возникающая в случае каких либо договорных отношений, выводов полученных из этой информации, из письменных рекомендаций или из других предоставленных источников информации. Пользователь продукта должен самостоятельно протестировать продукт на пригодность для требуемого применения. Sika оставляет за собой право изменять свойства продуктов. Права собственности третьей стороны должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствие с существующими условиями по продаже и доставке товаров. Пользователь должен всегда руководствоваться последними изданиями Технических Описаний Продукта для используемого продукта, которые могут быть предоставлены по запросу.

Дополнительную информацию см. на сайте
www.sika.ch
www.sika.com

Sika Automotive GmbH
Reichsbahnstr. 99
D-22525 Гамбург
Германия
Тел.: +49 40 540 02 0
Факс: +49 40 540 02 241