

Sika® Primer –210

Технические характеристики продукта

Химическая основа	Состав для улучшения адгезии на основе растворителей	
Цвет	Прозрачный, светло желтый	
Плотность (CQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1)	ок. 1,0 кг/л	
Вязкость ² (CQP ¹ 029-3 / ISO 3219)	ок. 10 мПа·с	
Температура воспламенения (CQP ¹ 007-1 / ISO 13736)	-4°C	
Содержание твердого вещества	34%	
Температура нанесения	5 – 40°C	
Способ нанесения	При помощи кисти или фетрового валика	
Расход материала	ок. 50 - 150 мл/м ² в зависимости от пористости поверхности	
Время высыхания ^{2/3}	при t < 15°C при t > 15°C максимальное	30 мин 10 мин 24 часа
Условия хранения	Хранить в герметично закрытой упаковке в прохладном сухом месте при температуре не более 25°C	
Срок хранения	9 месяцев	

¹⁾ Внутренняя процедура контроля качества

²⁾ При 23°C и 50% относительной влажности

³⁾ Может иметь различные значения при различной температуре применения

Описание

Sika® Primer–210 – жидкая грунтовка низкой вязкости, применяющаяся для улучшения адгезии клеев-герметиков линейки Sikaflex® к различным типам поверхностей.

Sika® Primer–210 производится в соответствии с системой контроля качества ISO 9001/14001 и входящими в её состав прикладными программами.

Область применения

Sika® Primer–210 применяются в процессе клейки для улучшения адгезии клеев линейки Sikaflex® к металлам (таким как алюминий и оцинкованная сталь), пластикам, окрашенным и загрунтованным поверхностям.

Sika® Primer–210 также может применяться для улучшения адгезии клеев-герметиков линейки Sikasil® на пористых и непористых поверхностях.

Этот продукт предназначен для использования профессионалами. Перед его использованием должны быть проведены предварительные испытания на адгезию и совместимость материалов.

Способ нанесения

Поверхность должна быть чистой и сухой. Следует удалить пыль, все пятна жира и масла.

Проведите подготовку непористых поверхностей с использованием средства Sika® Cleaner-205. Нанесите Sika® Cleaner-205 на поверхность и дайте ему полностью высохнуть.

При использовании с материалами линейки Sikasil® допускается использование для этих целей материала Sika® Cleaner-P методом «нанесение-протирка».

Грунтовка Sika® Primer –210 наносится тонким слоем с помощью кисти или фетрового валика. Грунтовку можно наносить только один раз.

Необходимо убедиться, что грунтовка правильно легла на поверхность за одно применение.

Sika® Primer–210 обладает термопластичными свойствами до 3х дней с момента нанесения.

Оптимальная для применения Sika® Primer–210 температура окружающего воздуха и поверхностей +10°C +25°C. Расход материала и метод нанесения зависят от типа используемых поверхностей и особенностей производственного процесса.

Контейнер должен быть плотно закрыт сразу после каждого применения материала.

Industry



Важное примечание

Не допускается применение загустевшей или расслоившейся грунтовки.

Дополнительная информация

В рабочие инструкции для конкретного применения могут указываться специфические технические данные в дополнение к данным, приведенным в этом описании. Копии следующих материалов доступны по дополнительному запросу:

- Сертификат Безопасности Продукта
- Таблица подготовки поверхностей Sika®

Упаковочная информация

Банка	250 мл 1 л
-------	---------------

Основание для предоставленных данных

Все технические параметры, приведенные в данном документе, основаны на результатах лабораторных тестов. Реальные их значения при замере могут отличаться по независящим от нас причинам.

Информация по охране здоровья и безопасности

Для получения более детальной информации об использовании, хранении и утилизации данного продукта следует обращаться к Сертификату Безопасности Продукта, который содержит физические, экологические и другие важные данные.

Юридическое примечание

Информация и детали рекомендации по нанесению и конечному использованию продуктов Sika носят достоверный характер и базируются на знаниях и опыте компании Sika. Приведенные данные действительны только в случае правильного транспортирования, хранения, нанесения и использования в соответствии с рекомендациями компании Sika. Из-за различий в материалах, поверхностях и действительных условиях нанесения и применения не может гарантироваться надлежащее товарное состояние или пригодность продукта для определенных целей. Также не гарантируется ответственность, возникающая в случае каких либо договорных отношений, выводов полученных из этой информации, из письменных рекомендаций или из других предоставленных источников информации. Пользователь продукта должен самостоятельно протестировать продукт на пригодность для требуемого применения. Sika оставляет за собой право изменять свойства продуктов. Права собственности третьей стороны должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствие с существующими условиями по продаже и доставке товаров. Пользователь должен всегда руководствоваться последними изданиями Технических Описаний Продукта для используемого продукта, которые могут быть предоставлены по запросу.



ООО «Зика»
Тел.: +7 495 771 74 88
Факс: +7 495 771 74 80
103006, Россия, Москва, ул. Малая Дмитровка, 16 стр. 6
www.sika.ru

